

TCVN 7264 : 2003

**GIẤY NHÔM DÙNG ĐỂ ĐÓNG BAO THUỐC LÁ ĐIỀU –
YÊU CẦU KỸ THUẬT**

Aluminium foil paper used for cigarette package – Specification

Lời nói đầu

TCVN 7264 : 2003 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 126 *Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Giấy nhôm dùng để đóng bao thuốc lá điếu – Yêu cầu kỹ thuật

Aluminium foil paper used for cigarette package – Specification

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy nhôm dùng đóng bao trong sản xuất thuốc lá điếu.

2 Định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng định nghĩa dưới đây :

2.1 Giấy nhôm (Aluminum foil) : Giấy gói bên trong bao thuốc lá điếu, bao gồm lớp nhôm được kết dính với lớp giấy, lớp nhôm này phải có đặc tính "gấp nếp chết" để bao gói.

3 Yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu lý hoá đối với giấy nhôm, được qui định trong bảng 1.

Bảng 1 – Các chỉ tiêu lý hoá của giấy nhôm

Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1. Độ dày tổng số, μm	52 ± 3
2. Độ dày lớp nhôm, μm	$6,5 \pm 0,5$
3. Độ tinh khiết của lớp nhôm, %, không nhỏ hơn	99,30
4. Định lượng giấy, g/m^2	40 - 55